SPECIFICATION TECHNIQUES

IMTEX 25 x 60 cm – 143002 12 sachets de 100 pcs. NOVOLIN 22PPO350

Composition	Un carded fibre blanc thermocoller. 100% polypropylène. Hydrophobe nonwoven imprégner avec un huile medicinal.	
	U.M.	Valeur
Poids (impr.)	(g/m ²)	22 ± 5%
Imprégnation	(%)	10 – 12%
Embonpoint (non impr.)	(mm)	0,240
Force d'élastique MD	(N/50mm)	> 40
Force d'élastique CD	(N/50mm)	> 8,0
L'élasticité MD	(%)	50 max.
L'élasticité CD	(%)	80 max.
Paramètre du procès		
Vitesse	(m/min)	200
Pression	(kg/cm)	70
Température rouleau Paileraed	(°C)	150
Température rouleau Glissant	(°C)	148
Tous les tests sont fait suivant EDANA méthode de test recommander sur du nonwoven sec. Des valeurs moyennes du 50 seuls tests au minimum.		
Protection personnel / environnement : non applicable		
Maniable et stockage : normal exigence		
Mesures premier secours : pas de spécifique mesures nécessaire		
Waddinxveen, 01-06-2011		