

Fiche Technique

Viscotex 70 (ECT)

Données Techniques

Méthode de production	spunlace
Composition	viscose 100 %
Couleur	blanc, ajouré
Poids (EDANA 40.3-90)	± 70 gr/m ²
Épaisseur (ASTM D 5729)	± 0,70 mm
Élasticité (EDANA 20.2-89)	> 105 N/5cm (MD) > 20 N/5cm (CD)
Élongation (EDANA 20.2-89)	15-50 % (MD) 60-130 % (CD)
La durée de sombrer (BP 2007)	< 10 sec.
Capacité d'absorption d'eau (BP 2007)	> 1000 %

Caractéristiques

- ✓ souple & doux
- ✓ hygiénique
- ✓ pauvre en peluche
- ✓ ne raye pas
- ✓ usage à sec & humide
- ✓ grande capacité d'absorption
- ✓ usage multiple
- ✓ sans liant
- ✓ résiste aux bases & solvants
- ✓ bonne élasticité
- ✓ biodégradable



Applications



Automobile



Nettoyage

Emballage



Bobine
prédécoupée



Plié en boîte
(distributrice)



Plié en boîte
(distributrice)



Wipe-Pack

Ces données sont informatives et sans engagement. Ecoline ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques. La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.

doc. date 21/10/2013

Ecoline nv-sa

Nijverheidslaan 8
BE – 8560 Wevelgem - Gullegem
☎ +32-56-42.39.91
☎ +32-56-42.29.39

RPR Kortrijk
TVA BE 0442.107.291
www.ecoline.be
sales.service@ecoline.be

Fortis IBAN: BE90 2850 4119 6232
BIC: GEBABEBB
KBC IBAN: BE14 7330 5394 7083
BIC: KREDBEBB

